

Штукатурка фасадная

Штукатурка фасадная - высококачественная штукатурная смесь (серого цвета) на основе цемента, фракционированного песка, известняковой муки и высокоэффективных модифицирующих добавок. Смесь армирована фиброволокном. При смешивании с водой образует удобный в работе, пластичный, легко наносимый на поверхность раствор с хорошей адгезией. При затвердевании не дает усадок и трещин. Атмосферостойкая.

Назначение. Предназначена для ремонта и выравнивания стен и потолков по бетону, кирпичу, известково-цементной штукатурке. Также применяется для заполнения выбоин, раковин, трещин, участков отвалившейся штукатурки. Для внутренних и наружных работ.

Подготовка основания. Поверхность основания должна быть сухой и достаточно прочной. Основание должно быть очищено от грязи, пыли, красящих и замазывающих веществ. Рыхлые, осыпающиеся или отслаивающиеся участки основания необходимо удалить. Локальные дефекты необходимо предварительно заполнить этим же раствором. Перед проведением работ основание необходимо обработать «Грунтовкой сухой глубокого проникновения «Профикс». Сильно впитывающие основания необходимо грунтовать дважды. Нанесение штукатурки необходимо осуществлять после полного высыхания грунтовки.

Приготовление раствора. Сухую штукатурку развести водой в соотношении 210-230 мл воды на 1 кг штукатурного состава (5,25-5,75 л воды на 1 мешок 25 кг). Смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать с помощью электромиксера или электродрели со специальной насадкой до получения однородной массы без комков, дать отстояться 5 минут и снова перемешать. Раствор готовить в количествах, необходимых для выработки в течение 2-3 часов.

Способ применения. Работы по нанесению штукатурки на основу выполняются в соответствии с общими строительными нормами. Штукатурка равномерно наносится на основание при помощи широкого шпателя или полутерка в один или несколько слоев. Толщина одного слоя от 3 до 30 мм. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения при помощи правила или шпателя. При многослойном покрытии каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего (примерно через одни сутки). К нанесению финишных шпательных или декоративных штукатурок можно приступать через 3-5 суток после нанесения (зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха). В процессе работы и в последующие двое суток температура окружающего воздуха должна быть в пределах +5.. - +30°C. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Штукатурные загрязнения удалять сразу, не допуская высыхания. В процессе твердения необходимо защищать нанесенную штукатурку от воздействия прямых солнечных лучей.

Инструменты: Пластмассовая емкость, низкооборотная дрель со специальной насадкой (миксер), кельма из нержавеющей стали, гладкий шпатель, сокол штукатурный, алюминиевое правило.

Технические данные.

Связующее	Цемент
Цвет	Серый
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,21-0,23 л.
Жизнеспособность раствора	2,5 - 3 часа
Толщина 1 слоя	3-30 мм
Прочность на сжатие	10 МПа в возрасте 28 суток
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 1 МПа в возрасте 28 суток
Водостойкость	Водостойкая
Морозостойкость, циклов	не менее 50

Внимание! Для приготовления смеси использовать только чистые емкости и инструмент

Расход материала. Расход штукатурки составляет 1,5 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение. Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 1 год в заводской упаковке в сухом помещении, при не герметичном хранении не более 3 месяцев.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Вес нетто 25 кг
ТУ 5745-001-80903247-2000