

## Штукатурка декоративная «Короед фактура» ПРОФИКС

**Штукатурка декоративная «Короед фактура» ПРОФИКС** - штукатурная смесь (серого цвета) на основе цемента, фракционированного песка, известняковой муки и высокоэффективных модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует удобный в работе, пластичный, легко наносимый на поверхность раствор с хорошей адгезией. При затвердевании не дает усадок и трещин. Атмосферостойкая. Поверхность штукатурки имеет фактуру, исчерченную бороздами («изъеденной короедом»).

**Назначение:** штукатурка декоративная «Короед» предназначена для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т.ч. при отделке фасадов зданий, утепленных пенополиуретановыми или минерально-волокнистыми плитами.

**Подготовка основания:** Основание должно быть ровным, сухим, твердым, прочным, очищенным от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию штукатурки к основанию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки поверхности следует удалить.

Большие трещины и неровности на основании рекомендуется заполнить «Штукатуркой цементной модифицированной «Профикс» (при внутренних работах) или «Штукатуркой фасадной «Профикс» (при наружных работах) не менее чем за трое суток до начала декоративной отделки.

**При наружных работах:**

Прочные основания из бетона, известковых, цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок («возраст» не менее 28 дней) можно предварительно не грунтовать. При этом за час до нанесения декоративного покрытия основание необходимо обильно увлажнить. С целью улучшения эксплуатационных свойств штукатурного покрытия и его защитных функций, а также облегчения нанесения штукатурки поверхность основания рекомендуется предварительно обработать «Сухой грунтовкой глубокого проникновения «Профикс».

Сильно впитывающие воду, отмарывающие, пылящие и «слабые» основания обязательно необходимо обработать грунтовкой «Сухой грунтовкой глубокого проникновения «Профикс».

**При внутренних работах:**

Основания из гипсовых и непрочных известковых, цементно-известковых и цементных штукатурок, а также из гипсовых, гипсокартонных и влагостойких древесностружечных плит следует предварительно обработать «Сухой грунтовкой глубокого проникновения «Профикс».

Отслаивающиеся покрытия из масляных и полимерных красок следует удалить механическим путём или при помощи растворителя, а прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, - зашпательовать и обработать грунтовкой «Сухой грунтовкой глубокого проникновения «Профикс».

**Приготовление раствора:** сухой раствор смешивается с водой в соотношении 220 мл на 1 кг штукатурки (5,5 л на 25 кг) до получения однородной массы и выдерживается в течение 5 минут. После повторного кратковременного перемешивания штукатурка готова к использованию. Раствор готовить в количествах, необходимых для работы в течение 2,5-3 часов. Сухая смесь добавляется в воду, а не наоборот.

**Способ применения:** штукатурку следует наносить на основание при помощи терки из нержавеющей стали. Толщина наносимого слоя должна быть равна 3 мм.

Когда раствор перестает прилипать к инструменту (приблизительно через 20-40 мин.), формируют фактуру поверхности штукатурки при помощи деревянной или пластмассовой терки. Меняя интенсивность и траекторию движения терки, можно получить фактуру поверхности, изрезанную продольными углублениями горизонтального, вертикального, наклонного, дугообразного, кругового, перекрестного направлений. Протяженность "короедных" штрихов на поверхности штукатурки регулируется по желанию мастера длинным, коротким или прерывистым движением терки. Терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать лёгкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой.

При необходимости перерыва в работе край наносимой штукатурки оформляют подрезкой. Для этого вдоль намеченной линии окончания работ приклеивают липкую ленту, на нее натягивается и делается фактурной штукатурка, а затем лента вместе с остатками свежей штукатурки удаляется.

В процессе работы и в последующие трое суток температура окружающего воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30°C. При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Свеженанесённый штукатурный слой в течение 3-х суток следует защищать от прямого попадания воды и пересыхания.

**Технические данные.**

Цвет	Серый
Связующее	Цемент
Наполнитель	Песок, известняковая мука
Жизнеспособность раствора	2,5 - 3 часа
Водостойкость	Водостойкая
Трещиноватость	Отсутствует
Адгезия к бетонному основанию	не менее 1 МПа
Прочность на сжатие	не менее 14 МПа
Прочность на изгиб	не менее 2,2 МПа
Морозостойкость, циклов	не менее 50
Водопоглощение В/Т, л	0,22

**Внимание!** Для приготовления смеси использовать только чистые емкости и инструмент

**Расход материала.** Расход штукатурки составляет 4-5 кг на 1 кв.м.

**Упаковка и хранение.** Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке не более 6 месяцев, при негерметичном хранении не более 3 месяцев.

**При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.**

Вес нетто 25 кг

ТУ 5745-001-80903247-2000